

SIGRAFINE® R6140

Material: Graphit

Formgebung: Isostatisch gepresst

Anwendung: Halbleitertechnik, Photovoltaik

Materialdaten SIGRAFINE® R6140

Typische Eigenschaften	Einheiten	Prüfmethoden	Werte*
Mittlere Korngröße	µm	ISO 13320	150
Dichte	g/cm ³	DIN IEC 60413/204	1,56
Offene Porosität	Vol. %	DIN 66133	24
Mittlerer Poreintrittsdurchmesser	µm	DIN 66133	14
Permeabilitätskoeffizient (Raumtemperatur)	cm ² /s	DIN 51935	16
Spezifischer elektrischer Widerstand	µΩm	DIN IEC 60413/402	15
Biegefestigkeit	MPa	DIN IEC 60413/501	11
Druckfestigkeit	MPa	DIN 51910	25
Dynamischer Elastizitätsmodul	MPa	DIN 51915	5 x 10 ³
Wärmeausdehnung [20 – 200 °C]	K ⁻¹	DIN 51909	2 x 10 ⁻⁶
Wärmeleitfähigkeit [20 °C]	Wm ⁻¹ K ⁻¹	DIN 51908	65
Aschewert	ppm	DIN 51903	200

* Typische Mittelwerte aus verschiedenen runden und rechteckigen Blockformaten.

Die tatsächlichen individuellen Blockdaten können je nach Größe und Format hiervon abweichen.

Zum Zweck der Konstruktion und Auslegung von Bauteilen aus unseren Materialien kontaktieren Sie bitte immer einen unserer technischen Experten.



Graphite Materials & Systems | SGL CARBON GmbH
 Sales Europa/Naher Osten/Afrika | gms-europe@sglcarbon.com
 Sales Amerika | gms-americas@sglcarbon.com
 Sales Asien/Pazifik | gms-asia@sglcarbon.com
www.fine-grain-graphites.com | www.sglcarbon.com

TDS R6140_DE.00

09 2019/0 E Printed in Germany

®eingetragene Marken der SGL Carbon SE

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwaige bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unsererer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.